


CTW4615	HW-N15 HW-K15	
	<p>Состав: Состав: Co 6,0%; WC остальное Размер зерна: 1 мкм Твердость: HV₃₀ 1630</p> <p>Рекомендации: Твердый сплав без покрытия для обработки неметаллов.</p>	

СТС5240	HC-S40	
	<p>Состав: Состав: 10.0% связка; WC остальное Размер зерна: 2 мкм Твердость: HV₃₀ 1330 Вид покрытия: CVD TiN-TiB₂</p> <p>Рекомендации: Для обработки титана и его сплавов</p>	